

BÉTONNAGE par TEMPS CHAUD

Conditions : Ambiance $>25^{\circ}\text{C}$ - Hygrométrie $<80\%$

FLASH INFO

Version 1 - 22/07/14

RISQUES

- Perte de maniabilité
- Augmentation du retrait
- Apparition de fissures
- Farinage de surface et dureté superficielle faible
- Baisse des résistances à 28 jours

PRÉCAUTIONS SUR CHANTIER

- Veiller à réduire les temps d'attente
- Commander un béton retardé
- Bien humidifier le support
- Protéger le béton contre le séchage en utilisant un produit de cure
- Attention aux coffrages métalliques en plein soleil
- Attention au vent - mettre des protections contre les courants d'air

Aucune réclamation concernant le béton ne sera admise après le coulage, hors du cadre de ces préconisations.